価格・物性試験一覧　UP5521-UP6152（ファブリック）

試験方法

ピリング　**JIS L 1076 A 法(ICI 形法)**：摩擦による毛羽立ち、ピリングの発生程度を測定します。
スナッグ　**JIS L 1058 A 法**：引掛かりによる生地表面からの糸の突出や引きつれの発生程度を測定します。
引張強さ　**JIS L 1096 A 法(ラベルドストリップ法)**：たて方向・よこ方向に荷重をかけて引張強さを測定します。
引裂強さ　**JIS L 1096 D 法(ペンジュラム法)**：たて方向・よこ方向に引裂いたときの強さを測定します。
滑脱抵抗力　**JIS L 1096 B 法 縫目滑脱法**：たて方向・よこ方向に 117.7N(12kgf)の荷重をかけて縫い目(縫い代 1cm)が滑脱してどの程度開くかを測定します。
摩耗強さ　**JIS L 1096 A-1 法(平面法)**：研磨紙を使用して荷重を掛け摩擦し、生地が摩耗したときの回数を測定します。
染色堅牢度 耐光　**JIS L 0842 A 法**：日光(紫外線カーボンアーク灯光)や蛍光灯等に晒された染色の光に対する堅牢性を測定します。
染色堅牢度 汗　**JIS L 0848**：汗による生地の変退色と他の衣料に移染する程度を測定します。
染色堅牢度 摩擦　**JIS L 0849 II 形法(学振形法)**：使用中の摩擦による色移りを測定します。

（注１）　引裂強さで　　枠の項目は、破裂強さJIS L 1096 A法(ミューレン形法・kPa)の測定値になります。
　　破裂強さ　JIS L 1096 A法(ミューレン形法・kPa)：しわおよびたるみが生じないよう均一な張力で固定し、圧力を加え、試験片を突き破る時の強さを測定します。
（注２）　はっ水機能付商品。
※1kgf＝9.8N国際単位を使用しています。
※当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありません。
※はっ水：可(＊)の商品は、加工後に若干風合いが変わりますのでご注意ください。また、商品によってはっ水効果は異なります。

ページ	商品名	品番	標準価格(円/m)(税別)	原産国	取扱表示	ピリング(級)	スナッグ(級)		引張強さ(N)		引裂強さ(N)		滑脱抵抗力(mm)		摩耗強さ(回)	品番	染色堅牢度(級)					バックコーティング(有無)	オプション はっ水
							タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			耐光	汗(アルカリ性) 変退色	汗(アルカリ性) 汚染	摩擦 乾燥	摩擦 湿潤		
aquaclean® アクアクリーン																							
31	ニトラ AC	UP5521-UP5536	7,500	スペイン		3.5	4.5	4	1960以上	1960以上	64.0以上	64.0以上	0.9	0.5	1000	UP5521	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5	無	–
																UP5522	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5523	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5524	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5525	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5526	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5527	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5528	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5529	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5530	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5531	5以上	4-5	4-5	4	4-5		
																UP5532	5以上	4-5	4-5	4	4		
																UP5533	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5534	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5535	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5536	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
32	ユキネージュ AC	UP5537-UP5545	8,400	スペイン		4.0	4.5	4.5	1960以上	743	64.0以上	64.0以上	0.9	0.4	1000以上	UP5537	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	無	–
																UP5538	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5539	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5540	5	4-5	4-5	4-5	4		
																UP5541	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5542	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5543	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5544	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5545	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
32	テソド AC	UP5546-UP5554	8,400	スペイン		4.0	4.5	4.5	1960以上	920	64.0以上	64.0以上	0.5	0.4	1000以上	UP5546	4	4-5	4-5	4-5	4-5	無	–
																UP5547	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5548	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5549	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5550	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5551	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5552	5以上	4-5	4-5	4	3-4		
																UP5553	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5554	5以上	4-5	4	4-5	4		
33	スピリット AC	UP5555-UP5572	8,400	スペイン		4.5	4.5	4.5	656	860	37.7	48.7	0.5	0.8	1000以上	UP5555	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	有	–
																UP5556	4-5	5	4-5	5	4-5		
																UP5557	3-4	5	4-5	4-5	4-5		
																UP5558	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5559	5	4-5	4-5	4-5	3-4		
																UP5560	5	5	4-5	4-5	4-5		
																UP5561	4-5	5	4-5	5	4-5		
																UP5562	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5563	5以上	5	3-4	4-5	4		
																UP5564	5以上	4-5	4-5	4-5	4		
																UP5565	4	5	4-5	4-5	4-5		
																UP5566	5以上	4-5	4-5	4-5	3-4		
																UP5567	5以上	4-5	4-5	4-5	4		
																UP5568	5以上	5	4-5	4-5	4-5		
																UP5569	4	5	4-5	4-5	3-4		
																UP5570	3-4	5	4-5	4-5	4-5		
																UP5571	5以上	4-5	4	4-5	3-4		
																UP5572	5以上	4-5	3-4	4-5	4		
34	アマラル AC	UP5573-UP5587	8,400	スペイン		3.0	4.5	4.5	1960以上	620	64.0以上	64.0以上	0.4	0.4	1000以上	UP5573	5以上	5	5	5	5	無	–
																UP5574	4	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5575	3	4-5	4	4-5	4-5		
																UP5576	5	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5577	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5578	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5579	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5580	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5581	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5582	5以上	4-5	4-5	4-5	4-5		
																UP5583	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5		